

工频无芯感应熔锌炉专用料，规格型号：LH-404

技术指标执行洛华企标，具体指标如下：

检 验 项 目		理化指标
Al ₂ O ₃ 不小于 (%)		45.0
体积密度 g/cm ³ 不 小 于	110 °C × 24h	2.35
	1100 °C × 3h	2.30
常温抗折强度 (Mpa) 不 小 于	110 °C × 24h	7.0
	1100 °C × 3h	10.0
常温耐压强度 (Mpa) 不 小 于	110 °C × 24h	50.0
	1100 °C × 3h	65.0
加热线变化 率 %	1100 °C × 3h	-0.2