

物料清单

序	物料编 码	物料名 称	物料短 描述	物料长 描述	规格型 号	图号	材质	商品品 牌	质量标 准	采购数 量	计量单 位	最高投 标限价 (元)	交货地 /交货 港	交货期	需用单 位	备注
---	----------	----------	-----------	-----------	----------	----	----	----------	----------	----------	----------	-------------------	-----------------	-----	----------	----

1	C14093 58	焦炉缸 砖		异型砖 ： SiO2 ≤70% 、 AL2O3 ≥20% 、 Fe2O3 ≥6%、 常温耐 压强度 >55Mp a、体 积密度 ≥2.2g /cm3、 吸水率 ≤7%、 气孔率 ≤15% 。标砖 ： SiO2 ≤70% 、 AL2O3 ≥20% 、 Fe2O3 ≥6%、 常温耐 压强度 ≥62Mp a、体 积密度	焦炉炉 顶蓄热 室、燃 烧室用 异型、 标型、 特型。 需提供 第三方 检测报 告				APTQ BNHG 003- 2008	284.0	吨	无	本钢设 备工程 公司施 工现场	按实际 需求送 货，接 到需方 通知后 3日内 供货	本钢设 备工程 公司	
---	--------------	----------	--	--	---	--	--	--	------------------------------	-------	---	---	--------------------------	--	------------------	--

				≥ 2.30 g/cm ³ 、吸水率 $\leq 6\%$ 、 气孔率 $\leq 13\%$												
2	C00396 35	粘土砖		耐火度 不低于 1690℃ 、 0.2MPa 荷重软化开始 温度不 低于 1300℃ 、重烧 线变化 1350℃ ×2h+0 .2 ~ - 0.5%、 显气孔 率不大 于 24%、 常温耐 压强度 不小于 20MPa 、	焦炉炉 顶蓄热 室、燃 烧室用 异型、 标型、 特型。 需提供 第三方 检测报 告				GB/T34 188	250.0	吨	无	本钢设 备工程 公司施 工现场	按实际 需求送 货，接 到需方 通知后 3日内 供货	本钢设 备工程 公司	

3	C14143 75	硅藻土 隔热保 温砖		重烧线 变化试 验温度 900℃ 不大于 2%、常 温耐压 强度不 小于 2.30Mp a、热 导率 (平均 温度 300℃)不大 于 0.20W(m.k)- 1、体 积密度 不大于 0.65g/ cm3、	焦炉炉 顶蓄热 室、燃 烧室用 异型、 标型、 特型。 需提供 第三方 检测报 告				APTQ BNHG00 3-2008	10.0	吨	无	本钢设 备工程 公司施 工现场	按实际 需求送 货，接 到需方 通知后 3日内 供货	本钢设 备工程 公司	
---	--------------	------------------	--	--	---	--	--	--	--------------------------	------	---	---	--------------------------	--	------------------	--

4	C00394 93	粘土火 泥		耐火度 不低于 1690℃ 、冷态 抗折粘 结强度 110℃ ×24h 干燥后 ≥1.0 1200℃ ×3h烧 后 ≥3.0M pa粘结 时间 1~3mi n、线 变化率 1200℃ ×3h烧 后 +1~- 3%粒度 组成- 1.0mm 100 +0.5 mm 不 大于2- 0.074 mm 小 于 5%A120	需提供 第三方 检测报 告					GB/T14 982	80.0	吨	无	本钢设 备工程 公司施 工现场	按实际 需求送 货，接 到需方 通知后 3日内 供货	本钢设 备工程 公司	
---	--------------	----------	--	--	------------------------	--	--	--	--	---------------	------	---	---	--------------------------	--	------------------	--

				3≥38%													
5	C12397 64	粘土骨 料		粒度 0~3mmS i02不 大于 50.77% 、 A1203 不小于 44.5% 、 Ca0不 大于 0.37% 、 Mg0不 大于 0.29% 、耐火 度不大 于 1710℃ 、	需提供 第三方 检测报 告					GB/T14 982	25.0	吨	无	本钢设 备工程 公司施 工现场	按实际 需求送 货，接 到需方 通知后 3日内 供货	本钢设 备工程 公司	

6	C14093 69	焦炉硅 砖	SiO₂≥94%、0.2MPa荷重软化开始温度≥1650℃、重烧线变化1450℃×2h0~0.15%、显气孔率≤21%、常温耐压强度≥40Mpa、真密度≤2.33g/cm³、热膨胀率1000℃不大于1.25%、磷石英≥65%、残余石英平	焦炉炉顶蓄热室、燃烧室用异型、标型、特型。需提供第三方检测报告				APTQ BNHG003-2008	15.0	吨	无	本钢设备工程 公司施工现场	按实际需求送货，接到需方通知后3日内供货	本钢设备工程 公司	
---	--------------	----------	---	---------------------------------	--	--	--	----------------------	------	---	---	------------------	----------------------	--------------	--

[illegible]

7	C00385 19	高铝砖		A1203 不小于 48%、 耐火度 不低于 1750℃ 、 0.2MPa 荷重软 化开始 温度不 低于 1420℃ 、重烧 线变化 1450℃ ×2h +0.1 ~ - 0.4%、 显气孔 率不大 于 22%、 常温耐 压强度 不小于 39.2MP a	焦炉炉 顶蓄热 室、燃 烧室用 异型、 标型、 特型。 ·需提 供第三 方检测 报告				GB/T29 88	10.0	吨	无	本钢设 备工程 公司施 工现场	按实际 需求送 货，接 到需方 通知后 3日内 供货	本钢设 备工程 公司	
---	--------------	-----	--	---	--	--	--	--	--------------	------	---	---	--------------------------	--	------------------	--

8	C09355 90	漂珠砖	耐火度 ≥1650 ℃、体 积密度 ≤1.0g /cm3 、常温 耐压强 度 ≥10MP a、重 烧线变 化 ≤2% (1250℃ , 2h) 、导热 系数 /0.5W/ (m, k) (350±2 5℃)	需提供 第三方 检测报 告					APTQ BNHG00 3-2008	11.0	吨	无	本钢设 备工程 公司施 工现场	按实际 需求送 货, 接 到需方 通知后 3日内 供货	本钢设 备工程 公司	
---	--------------	-----	--	------------------------	--	--	--	--	--------------------------	------	---	---	--------------------------	---	------------------	--

9	C00381 18	硅质耐火泥	SiO ₂ ≥92%、 耐火度>1670℃、 冷态抗折强度 110℃×24h ≥1.0Mpa 1400℃×3h ≥3.0Mpa、 粒度组成 +1mm≤3%— 0.074mm ≥50% 凝结时间 1~2min、 0.2Mpa 荷重软化开始 温度 ≥1500℃	需提供 第三方 检测报告					GBT149 82	10.0	吨	无	本钢设 备工程 公司施 工现场	按实际 需求送 货，接 到需方 通知后 3日内 供货	本钢设 备工程 公司	
---	--------------	-------	---	--------------------	--	--	--	--	--------------	------	---	---	--------------------------	--	------------------	--

10	C14056 89	B级莫 来石		耐火度 不低于 1770℃ 、显气 孔率不 大于 17%、 体积密 度不小 于 2.45g/ cm ³ 、 常温耐 压强度 不小于 85Mpa 、重烧 线变化 1350℃ ，2h+0 .1 - 0.5%、 热震稳 定性 1100℃ ，水冷 不小于 22次、 0.2Mpa 荷重软 化T2温 度 不 低于 1500℃	需提供 第三方 检测报 告				APTQ BNHG00 3-2008	15.0	吨	无	本钢设 备工程 公司施 工现场	按实际 需求送 货，接 到需方 通知后 3日内 供货	本钢设 备工程 公司	
----	--------------	-----------	--	---	------------------------	--	--	--	--------------------------	------	---	---	--------------------------	--	------------------	--

[illegible]

11	C14172 14	莫来石 火泥		AL2O3 不小于 65%、 耐火度 不小于 1770℃ 、 0.2Mpa 荷重软 化开始 温度不 低于 1450℃ 、粘结 强度 110℃ ×24h 干后不 小于4 、 400℃ ×3h 烧后不 小于 6Mpa、 600℃ ×3h 烧后不 小于 6Mpa、 800℃ ×3h烧 后不小 于	需提供 第三方 检测报 告					APTQB NHG003 -2008	10.0	吨	无	本钢设 备工程 公司施 工现场	按实际 需求送 货，接 到需方 通知后 3日内 供货	本钢设 备工程 公司	
----	--------------	-----------	--	--	------------------------	--	--	--	--	--------------------------	------	---	---	--------------------------	--	------------------	--

[illegible]

12	C08003 90	莫来石 碳化硅 砖AT		耐火度 不低于 1770℃ 。显气 孔率不 大于 21℃。 体积密 度不小 于 2. 5g/c m3。常 温耐压 强度不 小于 85Mpa 。抗折 强度 1100℃ ， 0. 5h 不小于 20Mpa 。重烧 线变化 1350℃ ， 2h+0 . 1 - 0. 5%。 热震稳 定性 1100℃ ， 水冷 不小于 40次。	需提供 第三方 检测报 告				APTQ BNHG00 3-2008	15. 0	吨	无	本钢设 备工程 公司施 工现场	按实际 需求送 货，接 到需方 通知后 3日内 供货	本钢设 备工程 公司	
----	--------------	-------------------	--	--	------------------------	--	--	--	--------------------------	-------	---	---	--------------------------	--	------------------	--

[illegible]